



Produktinformasjon

Beskrivelse

FS721 Brannakryl er en enkomponent vannfortynnbar brannbestandig akrylbasert tetningsmasse.

Bruksområde/formål:

FS721 tetningsmasse kan gi inntil fire timers brannmotstand ved bruk i kombinasjon med Nullifire FB747 Brannplate. FS721 påføres med børste eller sparkel for å tette ubehandlede kanter på FB747 eller for å dekke kabler for å isolere i samsvar med EN 1366-3. Typiske bruksområder er sykehus, skoler, universitet, næringsbygg og industribygg.

Farger

Hvit

Emballasje

5 kg og 10 kg spann

Tilgjengelighet

Direkte fra tremco illbruck (se baksiden av flyvebladet for adresse og telefonnummer), eller via forhandler.

BRUKERVEILEDNING

Nødvendige verktøy

Sparkel, kost, palettkniv.

Forberedelser

- Rengjør alle overflater for løse partikler, fuktighet, olje, fett og etsende stoffer.

Påføring

- Bruk en sparkel eller palettkniv for å dekke alle skårne kanter i Nullifire FB747 brannplater før montering.
- Påfør et tykt lag FS721 på alle kontaktflater rundt åpninger.
- Fullfør skjøter med et nytt strøk FS721 i alle skjøter og mindre åpninger.

Vedlikehold

Det kreves ikke vedlikehold etter montering. Rutineinspeksjon anbefales for å påse at det ikke er skader.

Lagring

Oppbevares tørt mellom +5 °C og +35°C.

Holdbarhet

12 måneder ved oppbevaring som anbefalt.

HMS

Databladet må leses og forstås før bruk.

Teknisk service

tremco illbruck har et team av erfarne tekniske salgsrepresentanter som tilbyr hjelp til å velge ut og spesifisere produktene. Hvis du ønsker mer informasjon, service og råd, kan du ringe kundeservice på +46 31570010.

Garanti

tremco illbrucks produkter er produsert etter strenge kvalitetsstandarder. Et produkt som er påført (a) i tråd med tremco illbrucks skriftlige instruksjoner og (b) i et bruksområde som anbefales av tremco illbruck, men som viser seg å være defekt, vil bli erstattet kostnadsfritt. Vi påtar oss ikke noe ansvar for informasjonen som er gitt i dette heftet da den er gitt i god tro og antas å være korrekt. tremco illbruck forbeholder seg retten til å endre produktspesifikasjoner uten varsel, i tråd med selskapets policy om kontinuerlig utvikling og forbedring.

FS721

Brannakryl

up to
240
mins



Viktige fordeler – sammendrag

- Testet i samsvar med EN 1366-3 inntil fire timer Klassifisering EN 13501:2007
- Skaper en effektiv barriere som hindrer spredning av røyk og flammer i inntil fire timer
- Egnert for bruk sammen med Nullifire FB747 Brannplate
- Tillater inntil 20 % bevegelse
- Kan overmales
- DoP FS721-20160216, ETA 14/0110 og 14/0109



FS721

Brannakryl

Nullifire

Smart Protection

Teknisk informasjon

Egenskap	Resultat
Fast innhold	82–85 %
pH-verdi	8,8–10,0
Egenvekt	1,5–1,6
Viskositet	Thixotropisk
Strekfasthet	170 kN/m ²
Berøringsstørr (ved 20 °C)	30 minutter
Gjennomherdet	20 dager
VOC	19 g/l