

Product Information

Convient pour le collage de matériaux tels que cordon coupe-feu. La colle FO143 convient au montage ou au collage de panneaux sur cheminées et au collage de fibres minérales.

Mise en oeuvre

Utiliser cette colle de préférence dans un endroit sec et chauffé.

Préparation

Les surfaces à coller doivent être propres, sèches, dégraissées et dépoussiérées.

A noter

Pour le collage, tenir compte de la formation de peau. Selon le taux d'humidité de l'air, le délai d'utilisation est de 5 à 10 min à +20 °C.

Données techniques

Propriétés	Spécifications
Composition	Colle mastic à base de silicates ininflammables
Extrait sec	76 %
Consommation	10 à 40 ml par mètre
Densité	1,9 g/cm ³
Résistance thermique	+ 1 200 °C
Viscosité	Pâteuse, thixotrope
Inflammabilité	Néant
Toxicité	Néant
Température d'application	+5°C - +35°C
Durée de conservation	12 mois (conservation entre +10°C et +25°C)

FO143

Colle réfractaire
extrudable



Avantages

- Résistance à des températures jusqu'à +1 200 °C
- Durcissement rapide
- Nettoyage facile à l'eau



FOI43

Colle réfractaire extrudable

Nullifire
Smart Protection



Service

Si nécessaire vous pouvez à tout instant faire appel aux conseillers de tremco illbruck.

Note

L'information donnée est de nature générale et est basée sur une recherche approfondie ainsi que notre expérience professionnelle. Cependant, nous ne pouvons pas être tenus pour responsable suite à l'utilisation de ces informations.



Construction Products Group

Tremco CPG Belgium N.V. (par adresse Arkel)

Vlietskade 1032

4241 WC Arkel

T: +32 (0) 366-46384

info.be@cpg-europe.com

www.illbruck.be

www.cpg-europe.com

2024-02