

SC902



Вспучивающееся покрытие для металлоконструкций

- нанесение в 1 слой от 460 до 5400 мкм
- нанесение при температуре до -15°C
- высыхает на отлип за 1 час
- наносится при влажности воздуха до 95%, устойчивое к прямому воздействию воды и осадков через 1 час после нанесения
- 60% экономия времени на нанесение



Сертифицировано в России

Доступно только через эксклюзивного дистрибьютера в России

Информация на сайте
www.nullifire.com

Цена и условия поставки:



АО Промторг (г.Пермь)
г. Пермь, ул. Екатерининская, 61
www.promtorg.com
mail@promtorg.com

Отдел продаж
+7 (342) 210-17-77
+7 (342) 210-16-66

Отдел технической поддержки
+7 (342) 212-32-39



SC902

up to 120 mins

Вспучивающееся покрытие для металлоконструкций

Покрытие обеспечивает огнезащиту металлоконструкциям до 120 минут. Покрытие атмосферостойкое, может работать на открытом воздухе без финишного слоя. Для повышения декоративности может перекрываться эмалями в течение 6 месяцев после нанесения.

- высыхает до механической прочности за 8 часов; возможна быстрая транспортировка
- пригодно для нанесения в заводских условиях и на строительной площадке
- надежная огнезащита от ведущего производителя огнезащиты с опытом работы более 40 лет

Техническая информация

Свойства	Показатель
состав	Низкое содержание летучих веществ, формула на основе современной гибридной технологии
сертификация в РФ	С-GB.ПБ40.В.00146; НСОПБ.GB.ПР195/2.Н.00098
плотность	компонент А: 1.55 ±0.02 компонент В: 0.99 ±0.01 при смешении: 1.46 ±0.02
содержание сухих веществ	85% ±3%
содержание летучих органических веществ	137 гр/литр
вязкость	компонент А: 140 ± 20 пуаз компонент В: 10 ± 1 пуаз при смешении: 80 ±10 пуаз
соотношение при смешивании	по весу 100:12 по объему 5.6:1
затвердение (из жидкости в гель)	30-35 минут
время жизнеспособности после смешивания	60 минут
цвет	компонент А: белый компонент В: черный при смешении: белый
упаковка	ведро 25кг: компонент А: 22,3кг, компонент В: 2,7кг
хранение	в сухом помещении от +5°C до +35°C